

DESCRIPTION DU PRODUIT

Comfort Lock HFO est une mousse isolante de polyuréthane pulvérisée à cellules fermées de densité moyenne qui a été testé par un laboratoire indépendant et évalué par **Underwriters Laboratories (ULC ER-R40655-R1.0)**. Il est conforme à la norme CAN/ULC-S705.1-15 "Norme d'isolation thermique - Mousse de polyuréthane rigide appliquée par pulvérisation, densité moyenne - Spécification du matériau".

Comfort Lock HFO doit être appliquée par des installateurs certifiés CALIBER conformément à la norme d'application CAN/ULC S705.2.

Comfort Lock HFO peut être utilisé pour des applications dans les bâtiments résidentiels, industriels et institutionnels là où une isolation supérieure est nécessaire.

Comfort Lock HFO offre une adhérence exceptionnelle avec presque tous les types de matériaux de construction sur le marché. Il peut être appliqué sur les murs, les plafonds, les solives de rive, les fondations des vides sanitaires et les espaces les plus difficiles à isoler.

Comfort Lock HFO est une mousse isolante rigide de polyuréthane de densité moyenne, appliquée par pulvérisation. Le système de mousse pulvérisée sur place est constitué de deux composants, l'isocyanate et la résine. La couleur de la mousse durcie est **Bleu Ciel**.

Comfort Lock HFO Les éléments sont soumis à un programme d'audit de qualité UL dans lequel le personnel d'ingénierie de terrain UL/ULC vérifie les installations de fabrication des matériaux. Les détails du produit sont enregistrés auprès de ULC et sont décrits dans le document Comfort Lock HFO, Révision 1.

Propriétés Physiques Typiques

Propriétés Physiques	Résultat	La Norme
Densité Nominale Du Noyau	35kg/m ³	ASTM E1622-14
Résistance à la compression	183kPa	ASTM D1621-16
Résistance à la traction	216kPa	ASTM D1623-17
Contenu en cellules ouvertes	5%	ASTM D6226-15
Absorption d'eau	0.7%	ASTM D2842
Perméabilité à la vapeur d'eau	47 Pa.s.m ²	ASTM E96/E96M-16
Stabilité Dimensionnelle (Après 28 jours)		ASTM D2126-15
Le volume en % varie de à:		
-20°C	-1	
80°C	2	
70°C, 97 ± 3% RH	6	
Propriétés de brulage en surface (FSR)	220	CAN/ULC S102-18
Perméabilité à l'air, L/s @ 75 Pa (Essais obligatoires sur échantillon)	0.004 (L/s. m ²)	ASTM E2178-13
Temps d'occupation (VOC)	24 heures	CAN/ULC S774:2020
Résistance Aux Champignons	Pas de croissance fongique	ASTM C1338
La Température De Service		-60°C to 80°C

Résistance thermique à long terme

La méthode de test: CAN/ULC S770-09

Épaisseur mm/pouces	Valeur R (ft ² *hr* °F/BTU)	RSI (m ² *K/W)
50/1.97	11	1.87
75/2.95	17	2.90
88.9/3.5	20.61	3.63
102/4	24	4.23
127/5	31.03	5.47
152/6	38.05	6.7
177.8/7	45.19	7.96
203/8	52.6	9.26
228.6/9	60.04	10.58



Scannez ce QR Code pour nous contacter maintenant

Tel: 905-754-0568 | Sans Frais: 1-855-818-8288
 Fax: 905-754-0558
 Email: info@sdpu.ca
 Site Web: www.sdpu.ca
 Adresse: 190 Silver Star Blvd, Unit 9 & 10
 Scarborough, ON, M1V 0E5

Propriétés des Composants Liquides

La durée de Conservation	6 mois
Température d'entreposage	10°C - 25°C (50°F - 77°F)
Masse des Barils	248KG/246.5KG
Couleur	Bleu Ciel
Viscosité à 25°C (77°F)	200-400 cps
Gravité spécifique à 25°C (77°F)	1.05-1.15
Ratio (Parties par Volume)	100 (1 partie)

Profil Réactif

Temps de Crème	Temps de Gel	Temps de Montée
0-1 secondes	2-3 secondes	4-5 secondes

Informations supplémentaires

Propriétés Physiques	La Description
Ultraviolet (UV) Exposition	3 mois

Ne pas appliquer Comfort Lock à plus de 50 mm (deux pouces) d'épaisseur par couche en raison de l'effet chauffant du produit. Avant de pulvériser une autre couche, veuillez laisser refroidir au moins 30 minutes entre les couches pour la dissiper la chaleur après la pulvérisation d'une couche. Le risque de combustion spontanée et d'une mauvaise qualité de pulvérisation augmenterait si un temps de refroidissement adéquat n'était pas respecté.

Comfort Lock est combustible. Une barrière thermique doit être installée conformément aux exigences du code du bâtiment local.

Recommandations d'entreposage

- La résine doit être entreposé dans des conteneurs scellés, pour éviter l'absorption de vapeur d'eau
- Pendant le transport, protégez le produit des secousses excessives et évitez l'exposition au soleil
- Le produit doit être entreposé dans un espace ventilé, à l'abri de la lumière, de l'eau et du feu

Précautions de Sécurité

- Le contact direct avec Comfort Lock entraîne une irritation des yeux et de la peau
- L'inhalation répétée de gaz volatil provoquera une allergie respiratoire - consulter immédiatement un médecin
- Portez toujours un équipement de protection lors de la manipulation du produit : gants, lunettes de protection, vêtements de protection
- En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes
- En cas de contact avec la peau : laver à l'eau savonneuse
- En cas d'ingestion : CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE !

ASSISTANCE TECHNIQUE

www.sdpu.ca

COMFORT LOCK

est une marque déposée avec l'autorisation de SHUNDA POLYURETHANE LTD

Adresse: 190 Silver Star Blvd, Unit 9 & 10, Scarborough, M1V 0E5, O.N. Canada

Tél: 905-754-0568 | **Sans-frais:** 855-818-8288 | **Fax:** 905-754-0558

E-mail: info@sdpu.ca

Date de publication: 2022-03-14



Scannez ce QR Code pour nous contacter maintenant

Tel: 905-754-0568 | **Sans Frais:** 1-855-818-8288

Fax: 905-754-0558

Email: info@sdpu.ca

Site Web: www.sdpu.ca

Adresse: 190 Silver Star Blvd, Unit 9 & 10
Scarborough, ON, M1V 0E5